


# PŁYTA PW PIR-D 40



## ZASTOSOWANIE

Dachowa płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym. Jest przeznaczona do wykonywania dachów i pokryć dachowych. Płyty PW PIR-D mogą być stosowane do budowy m.in.: hal przemysłowych, magazynów i centrów logistycznych, obiektów handlowych i biurowych, zakładów przemysłu spożywczego, obiektów sportowych i inwentarskich.

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| parametr                                                         | wybrane warianty                                            | dostępne warianty                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| grubość [mm]                                                     | 40                                                          |                                       |
| szerokość modułarna [mm]                                         | 1050                                                        |                                       |
| długość <sup>1)</sup> [mm]                                       |                                                             | 2000 - 16000                          |
| masa <sup>2)</sup> [kg/m <sup>2</sup> ]                          | 10.20                                                       |                                       |
| współczynnik przenikania ciepła płyty $U_c$ [W/m <sup>2</sup> K] | 0.49                                                        |                                       |
| izolacja akustyczna $R_w$ [dB]                                   | 26                                                          |                                       |
| reakcja na ogień                                                 | B-s1.d0                                                     |                                       |
| odporność dachu na ogień zewnętrzny                              | Broof(t1) i Broof(t2) i Broof(t3)                           |                                       |
| odporność ogniowa dachu <sup>3)</sup>                            | NPD                                                         |                                       |
| odporność korozyjna <sup>4)</sup>                                | zewnątrzna C1, C2, C3 (C4 ÷ C5),<br>wewnętrzna A1 (A2 ÷ A5) |                                       |
| powłoka organiczna zewnętrzna <sup>4)</sup>                      |                                                             | SP25, PU, Farm, Foodsafe, Specjalna   |
| powłoka organiczna wewnętrzna <sup>4)</sup>                      |                                                             | SP25, PU, Farm, Foodsafe, Specjalna   |
| grubość okładziny zewnętrznej <sup>5)</sup>                      |                                                             | blacha ocynkowana 0.5, 0.6 mm         |
| grubość okładziny wewnętrznej <sup>5)</sup>                      |                                                             | blacha ocynkowana 0.4, 0.5, 0.6 mm    |
| kolor okładziny wewnętrznej                                      |                                                             | wybór z palety dostępnych kolorów RAL |
| kolor okładziny zewnętrznej                                      |                                                             | wybór z palety dostępnych kolorów RAL |
| profilacja zewnętrzna                                            |                                                             | T                                     |
| profilacja wewnętrzna <sup>6)</sup>                              |                                                             | L, R, G                               |

- długość płyty uzależniona jest od koloru zewnętrznej okładziny i grubości płyty
- średnia masa płyty z okładzinami o grubości 0,5 mm uwzględniająca tolerancję wyrobu
- szczegółowe informacje znajdują się w Ogólnych Warunkach Sprzedaży dostępnych na stronie [www.paneltech.pl](http://www.paneltech.pl)
- organiczna powłoka dobierana jest zgodnie z jej trwałością oraz warunkami stosowania. Dobór powłoki polega na ocenie środowiska w oparciu o wypełniony kwestionariusz środowiskowy przez Klienta i zatwierdzeniu go przez producenta stali oraz firmę Paneltech.
- inne gatunki stali muszą być dobierane zgodnie z warunkami stosowania i zatwierdzone przez firmę Paneltech
- okładzina o profilacji G - gładka lub R- rowek może wykazywać mikropofalowania, wpływające na estetykę produktu sklasyfikowanego jako spełniający wymagania normy EN 14509, załącznik D